

تأثير أوقات الصهر المختلفة علي التركيب المعدني الداخلي وبعض خواص المواد الميكانيكية لسبائك الكوبالت كروم المصبوبة

يمكن صب سبيكة الكوبالت كروم المستخدمة في الأطقم الجزئية المعدنية المتحركة بعدة طرق – أهمها : شعلة الاستيلين والأكسجين ، أو التيار الكهربائي ، أو التيار الإيحاء العالي التردد (High-Frequency Induction) . وقد أجري هذا البحث لدراسة أثر انصهار سبيكة الكروم كوبالت لفترات طويلة علي الخواص الميكانيكية والأداء الإكلينيكي للأطقم الجزئية . وبالنسبة للاختبارات المعملية ، فقد تم تحضير العينات وتصنيفها إلي ثلاث مجموعات . المجموعة الأولى تم صب العينات فوراً عند انصهارها حسب تعليمات الصانع . المجموعة الثانية مدت فيها فترة الصهر لمدة ثانيتين قبل الصب . أما المجموعة الثالثة فقد مدت فيها فترة الصهر لمدة أربعة ثواني قبل الصب . وبالنسبة للجزء الإكلينيكي من الدراسة ، فقد تم تحضير ١٥ طبقاً جزئياً للمرضي وتقسيمهم إلي ثلاث مجموعات – حسب التقسيم السابق في الجزء المعملية . وقد تبين من هذا البحث أن إطالة فترة صهر سبيكة الكوبالت كروم لمدة أربع ثوان قد أدت لضعف شديد في الخواص الميكانيكية ومقاومة الإجهاد بالنسبة للمشابك . وعند فحص العينات والمشابك المكسورة من الاستعمال باستخدام المجهر الضوئي والإلكتروني ، تبين وجود فجوات صغيرة (Microporosities) وترسيبات كربونية كثيرة في المجموعة الثالثة . كما أثبتت الأشعة التحليلية ذات الطاقة المنتشرة (Energy X-Ray Dispersive Analysis) ترسب الكروم بنسبة تزيد علي ٣٠% في بنية (Matrix) السبيكة علي حساب الكوبالت ، مما أدى إلي ضعف شديد في البنية . وقد تبين من هذا البحث إن إطالة فترة انصهار المادة لأربع ثوان قبل الصب لا يمكن أن يحسن من مقاومة إجهاد المشابك كما يزعم البعض .